



DAYSON UNIVERSAL

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

DAYSON UNIVERSAL

ÜRÜN TANIMI:

DAYSON UNIVERSAL tek bileşenli; poliüretan esaslı; hava nemi ile kürleşen; birçok materyal üzerinde çok iyi yapışma sağlayan dayanıklı ve elastik bir dolgu malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI:

DAYSON UNIVERSAL Ağır ve hafif precast paneli birleşim yerleri ile; ahşap, alüminyum ve PVC doğrama; geleneksel yapılarda birleşme yerlerinde kullanılan bir malzemedir.

TEKNİK VERİ	
Görünüm	Yapışkan
Renk	Çeşitli
Yoğunluk 20°C	Siyah: 1.15 ± 0.05 ; Diğer: 1.18 ± 0.05
Sarkma (ISO 7390)	Yok
Uygulama İısı	5 ile 35°C
23°C ve % 50 HR'de ilk sertleşme süresi	Ca. 70 dak.
23°C ve % 50 HR'de kürleşme süresi	4 mm/24 saat
Son sertlik (Shore) A desteği (ISO 868 - 3 saniye)	Ca. 45
Yırtılma Mukavemeti (DIN 53515)	Ca. 10 N/mm
İsiya dayanıklılık	- 40 ile + 90 °C
Asit ve bazları sulandırmadaki direnç	Orta
UV direnci	İyi
Su ve Tuz sprey direnci	Harika
Boyalarla uyumluluk	Su bazlı: Evet Solvent bazlı: Önceden test edilmeli
ÖZEL VERİ 100 %'de dayanım (ISO 37)	ca. 0.5 MPa
Kırılmada dayanım (ISO 37)	ca. 1.4 MPa
Kopma Uzaması (ISO 37)	> 600 %

KULLANIM TALİMATI

Yüzey hazırlama:

Yüzey, temiz, kuru, toz, ya , ya dan ar『nmiş olmali; ba lamaya zarar verebilecek maddelerden ar『nmiş olmalidir. Boya ve kaplama kalint『lari ortda kaldırılmalıdır. Yüzeyin temizlenmesi gerekiyorsa DAYSONNET 683, methylethylketone (MEK), aseton veya ya  s『kücü DAYSON 1001 kullanın. Gerekirse önce bir astar uygulayın. Yüzey ile kullanılan solvent uyumlulu unu denetleyin. Solventleri kullanırken, tüm ate leme kaynaklarını kapatın ve üretici tarafından emniyet için verilen yön『geleri dikkatle izleyin. Gerekirse, metal yüzeyleri önceden zimparalayın. İşlemden sonra yüzey tekrar temizlenmelidir. Ya  giderme işleminden sonra yüzeyi sonra kuruması için bekletin. Betonu metal bir fırça temizlemenizi öneririz

Uygulama Metodu / Ekipmanları

DAYSON UNIVERSAL el ile veya pnömatik tabanca ile uygulanabilir. Bu ürün kartuş veya sosis aç『diktan sonra 24 saat içinde kullanılmalıdır; Aksi takdirde, içindeki macun sertleşir. So uk havalarda, ürünü kullanmadan önce yaklaşık 20°C'de saklayın. Silikonlar üzerinde veya kürle『miş silikonlarda uygulamayınız. Kürle『me sırasında, alkol veya solventle konta ndan kaçının.

Temizlik:

Öncelikle, araçlar DAYSONNET 683 veya MEK veya aseton ile, üzerindeki yap『t『rıcı tamamen kürle『meden temizlenmelidir. Kürle『me sonrası temizlikte aşındırma gereklidir.

YAKLA IK SARFIYAT (280 ml Kartuş için)

Tüp (mm)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Şerit uzunluğu (m)	98	43	24	15	11	8	6	4	3

SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajında; aç『madan, 5 ile 25°C arası sıcaklıkta 12 aydır.

AMBALAJ

280 ml kartuş veya 600 ml sosis.

GÜVENLIK

Tehlikeli maddedir. İşbu teknik bilgi f y  bug nun bilgilerini içermektedir. Ürünü kullanmadan önce kullanım amac『nza uygunlu unu denetleyiniz. Tüm kullanıcılar bu f y de verilen bilgiler之外, uygulama ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunda üretici ile temas』a『melidirler. Garantimiz yasal düzenlemeler ve yürürlükteki hükümler, mevcut mesleki standartlar çerçevesinde ve genel satış şartlarında belirtilen hükümlere uygun olarak geçerlidir. Bu belgede yer alan bilgiler açıklama ama l『d『r, ayrıntılı de ildir.